

ファイバーグリッド 規格表

	SH-40	SH-70	SH-80	SH-100
引張強さ (kN/m)	40.0以上	70.0以上	80.0以上	100.0以上
伸度 (%)	25以下	25以下	25以下	25以下
目合 (±2m/m)	6	6	6	8

※上記数値は規格値です。

※試験方法：上記の数値は JIS-L-1096 により1本での試験を行い、1m当りに換算したものです。