

テラ・パックス規格表

	#1010	#1016	#1020	#1030	#1050	#1080	#1000K	#1000	#10000
厚さ (以上) mm	0.23	0.30	0.35	0.50	0.90	1.28	3.10	3.00	3.00
重さ (以上) g/m ²	130	165	240	320	570	860	1,000	1,400	2,000
引張強さ (以上) 湿 kN/3cm	1.30 × 1.30	1.70 × 1.70	2.30 × 2.30	3.21 × 3.21	5.31 × 5.31	8.35 × 8.35	6.08 × 6.08	10.29 × 10.78	16.00 × 16.00
引張強さ (以上) 湿 kN/5cm	2.17 × 2.17	2.83 × 2.83	3.83 × 3.83	5.35 × 5.35	8.85 × 8.85	13.92 × 13.92	10.13 × 10.13	17.15 × 17.97	26.67 × 26.67
引張強さ (以上) 湿 kN/m	43.3 × 43.3	56.6 × 56.6	76.6 × 76.6	107.0 × 107.0	177.0 × 177.0	278.3 × 278.3	202.6 × 202.6	343.0 × 359.3	533.3 × 533.3
引裂強さ (以上) 湿 kN	0.50 × 0.50	0.55 × 0.52	0.75 × 0.71	0.90 × 0.90	2.01 × 2.01	3.45 × 3.45	2.51 × 2.01	4.53 × 4.53	6.00 × 6.00
伸度 (以上) 湿 %	13 × 13	11 × 11	15 × 15	16 × 15	17 × 15	17 × 15	25 × 18	18 × 15	20 × 17
透水係数 (以上) cm/sec	1.6×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻¹	1.0×10 ⁻¹	1.0×10 ⁻¹

※上記数値は規格値です

※試験方法：上記はJIS L 1096によるものです