

●グラウトジャケット規格

		B-250	B-190
破断強度 (kN/5cm)	縦	4以上	4以上
	横	0.55以上	0.55以上
伸度 (%)	縦	30以下	30以下
	横	50以上	50以上
使用ジョイント径 (mm)		200	165

※ジョイント径に合わせて特注サイズも製作できます。

●注入モルタル配合参考例

本体部 (高強度モルタル)

セメント (kg)	600
フライアッシュ (kg)	200
イントルージョンエイド (kg)	7
砂 (kg)	850
水 (kg)	384
強度 (N/m m3)	21以上
フロー値 (秒)	19 ± 3

仮締切り部 (低強度モルタル)

セメント (kg)	200
フライアッシュ (kg)	200
ベントナイト (kg)	100
イントルージョンエイド (kg)	4
砂 (kg)	605
水 (kg)	568
強度 (N/m m3)	0.1~3以上
フロー値 (秒)	13 ± 2

※イントルージョンエイドは主にプレパックド用混和剤が用いられています。

※高強度モルタルの場合は別途配合となります。