

ジオスチールマット規格表

金網の規格と物性

項目	構成	
	金網	スポーク
材質	溶融亜鉛 アルミニウム合金めっき 鉄線	
形状	菱目 56m/m	直線
線径 (m/m)	3.2	4.0
めっき 付着重量 (g/m ²)	500	
めっき成分 (Al)	10%以上	
引張強さ (N/mm ²)	290 以上	

シートの規格と物性

項目	品番						
	#1030	#1050	#1000	#10000	TS-600B	TS-840B	
厚み (mm)	0.5	0.9	3.0	3.0	5.0	6.0	
重量 (g/m ²)	320	570	1400	2000	540	800	
引張強度 (kN/3cm)	タテ	3.21	5.31	10.29	16.00	1.05	1.64
	ヨコ	3.21	5.31	10.78	16.00	0.70	1.47
引裂強度 (kN)	タテ	0.90	2.01	4.53	6.00	0.70	0.75
	ヨコ	0.90	2.01	4.53	6.00	0.70	0.75
伸度 (%)	タテ	16	17	18	20	60	65
	ヨコ	15	15	15	17	60	65
透水係数 (cm/sec)	1.0×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻¹	1.0×10 ⁻¹	3.0×10 ⁻¹	2.3×10 ⁻¹	
材質	ポリエステル (織布)		ポリエステル (多重布)		ポリエステル (長繊維不織布)		

注) 数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

※上記以外の特注品も製造致しますので御相談下さい。