

## ストレッチファイバー 規格表

試験項目	#4016		#4016BG		#5016		#4040	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
引張強さ (kN/5cm)	1.47以上	1.47以上	1.47以上	1.47以上	1.96以上	1.96以上	2.45以上	2.45以上
目合 (mm)	1.5程度	1.5程度	1.5程度	1.5程度	1.2程度	1.2程度	4.0程度	4.0程度
重量 (g/m <sup>2</sup> )	130以上		130以上		150以上		170以上	